

Fisa tehnică 2076

Vopsea profesională pentru interior Baumit Divina Professionell



Produs	Vopsea superioară albă pentru interior din clasa de top, cu putere mare de acoperire și grad ridicat de alb, verificată conform EN 13300	
Compoziție	Lianți organici, adaosuri, apă.	
Proprietăți	Vopsea de interior cu grad ridicat de alb, putere mare de acoperire și rezistență ridicată la uzură prin frecare umedă, diluabilă cu apă și prelucrare ușoară.	
Utilizare	Vopsea albă de calitate superioară pentru interioare, recomandată pentru suporturile minerale (var-ciment, ipsos, gips carton și beton) precum și pentru renovarea zugrăvelilor minerale.	
Clasificare	Detaliile cu privire la încadrarea în clasele de pericolozitate și fișa de securitate a produsului, se pot găsi pe pagina www.baumit.ro	
Date tehnice	Densitate	circa 1,57 kg/dm ³
	Timp de uscare	4 ore (pentru primul strat)
	Luciu	mat
	pH (20oC)	8 - 9
	Necesarul de material	ca. 125-130 g/mp la un strat*

*În funcție de suport și tehnica de aplicare consumul exact se determină la lucrare.

Livrare	cutii 25 kg, 1 palet=24 cutii=600 kg cutii 16 kg, 1 palet=30 cutii=480 kg
Depozitare	18 luni într-un loc uscat, protejat de îngheț.
Calitate asigurată	Verificări permanente în laboratoarele proprii și organisme notificate.
Prelucrare	Support Verificarea suportului se face conform normelor în vigoare.

Pregătirea suportului

Suportul trebuie să fie uscat, portant, fără praf, permeabil, neted, fără eflorescențe. Suporturile vechi, neportante se îndepărtează mecanic, iar suprafața rezultată se va curăța de praf. Se vor efectua reparații (dacă este cazul).

La tencuielile proaspete trebuie respectați timpii de uscare (cca 14 zile/cm grosime).

Suprafețele de beton care prezintă eflorescențe trebuie curățate prin periere.

Pe suporturile cu capacitate de absorbție ridicată (tencuieli poroase, nisipoase, plăci de gips carton) se aplică un strat de amorsă.

Punere în operă

Se va amesteca vopseaua Baumit Divina Professionell, lent și uniform cu mixerul.

Aplicarea se face cu:

trafaletul, bidineaua sau instalația airless;

Stratul 1 - strat de vopsea Baumit Divina Professionell (diluată cu 10% apă), timp de uscare min 4 ore;

Stratul 2 - strat de vopsea Baumit Divina Professionell nediluat sau diluată cu 5% apă (daca este cazul) ;

Numărul de straturi recomandate: 2 straturi, în funcție de modul de aplicare, condițiile de

Vopsea profesională pentru interior

Baumit Divina Professionell

- Prelucrare** exploatare, textura sau porozitatea suprafeței dar și de nuanța produsului. Se aplică în straturi succesive, astfel încât fiecare trecere se suprapune 1 peste cea anterioară. Fiecare strat se aplică în două treceri: una orizontală și cealaltă verticală
- Recomandată pe:**
- toate tipurile de tencuieli minerale;
 - beton;
- Nerecomandată pe:**
- straturi de lac sau vopsele de ulei;
 - PVC;
 - lemn
- Indicații** Temperatura aerului și suportului trebuie să fie peste 5°C. Rezistența la apă se obține la 28 zile. O umiditate crescută a aerului și temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscarea) și pot modifica nuanța de culoare.
A se curăța cu apă uneltele imediat după folosirea lor.
- Măsuri de precauție** A se feri de vopsea ochii și pielea și împrejurimile suprafeței de vopsit, în special sticla, ceramica, clincherul, piatra naturală, lacul și metalul.
În caz de necesitate, se va clăti imediat partea stropită cu multă apă; nu se va aștepta uscarea vopselei.