

## Fișa tehnică 1334

# Tencuială fină albă pentru interior

## Baumit FeinPutz



<b>Produs</b>	Mortar uscat, predozat pe bază de var, ciment alb, cu difuzie ridicată la vapori, pentru executarea manuală a tinciurilor la interior.		
<b>Compoziție</b>	Var pentru construcții, ciment alb, nisipuri de tencuială, adaosuri		
<b>Utilizare</b>	Tencuială fină aplicată peste tencuieli brute minerale și tencuieli termoizolante. Nu se recomandă ca suport pentru lipirea placajelor ceramice.		
<b>Date tehnice</b>	Clasificare:	GP - CS I conform EN 998 - 1	
	Rezistență la compresiune (28 zile):	> 0,6 N/mm <sup>2</sup>	
	Granulație max.:	0.6 mm	
	Conductivitate termică ( $\lambda$ ):	0,50 W/mK	
	Factor al rezistenței la permeabilitate la vapori ( $\mu$ ):	ca. 12	
	Densitate:	1300 kg / m <sup>3</sup>	
	Necesar de apă:	cca. 11 l/sac	
	Necesarul de material:	cca. 6 kg/m <sup>2</sup> la grosimea de strat de 4 mm	
	Grosimea de strat    minimă:	3 mm	
	maximă:	6 mm	
<b>Livrare</b>	sac de 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg		
<b>Depozitare</b>	6 luni la loc uscat, pe paleți de lemn; vrac la siloz		
<b>Calitate asigurată</b>	Verificari permanente în laboratoarele proprii și în institutele autorizate din țară conform EN 998 - 1.		
<b>Categoria conform normelor chimice</b>	Norme R	R 36	Irită ochii
		R 38	Irită pielea
		R 43	Este posibilă o sensibilizare a pielii la contact
	Norme S	S 2:	A nu se lăsa la îndemâna copiilor
		S 24 :	A se evita contactul cu pielea
		S 25:	A se evita contactul cu ochii
		S 26:	În cazul contactului cu ochii a se clăti temeinic cu apă și a se consulta medicul
		S 28:	În cazul contactului cu pielea, a se spăla imediat
		S 37:	A se purta mănuși de protecție
<b>Prelucrare</b>	<b>1. Stratul suport:</b>	Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portantă.	
	<b>2. Aplicare:</b>	Dupa felul si capacitatea de absorbtie a stratului suport si în functie de starea vremii suportul trebuie umezit. Tencuiala fina Baumit se amesteca cca. 4-5 min. cu apa în malaxoare cu cadere libera si se poate aplica cu fierul de glet sau cu mistria. După începerea întăririi se va drîscuri (se poate utiliza o drîsă din polistiren sau burete). Se va amesteca întotdeauna integral conținutul sacului.	

# Tencuială fină albă pentru interior

## Baumit FeinPutz

### Prelucrare

#### 3. Indicații:

Temperatura aerului și a stratului suport trebuie să depășească +5 °C în timpul procesului aplicării și uscării. La folosirea aparatelor de încălzit mai ales cele cu gaz se va face o aerisire diagonală. Nu se va face încălzirea directă a tencuiei.

A nu se amesteca cu alte produse.

Timp de uscare: 5 zile

#### 4. Posibilități de finisare:

- vopsea lavabilă de interior Divina Classic, Divina Professionell, Divina Eco sau tapet.

Nu este recomandată ca suport pentru montajul placajelor ceramice.

Temperaturile scăzute și umiditatea ridicată influențează întărirea materialului.