

Fisa tehnică 1632

Vopsea Granopor

Baumit GranoporColor



Produs	Vopsea gata preparată pe bază de rășină sintetică pentru interior și exterior.	
Compoziție	Liant organic, ingrediente minerale, pigmenți, apă.	
Utilizare	Vopsea rezistentă la apă și factori climatici, pentru finisarea fațadelor sau la interior.	
Date tehnice	Conținut de părți solide:	cca. 70%
	Densitate:	cca. 1,6 kg/dm ³
	Factor al rezistenței la permeabilitatea vaporilor de apă (μ):	ca. 200 - 250
	Valoarea pH:	7,5
	Necesarul de material (pe suport fin):	ca. 0,5 kg/m ² (pe strat inclusiv grundare)
	Culori	888 culori conform paletarului Life
Livrare	cutii de 25 kg, 1 palet = 16 cutii = 400 kg	
Depozitare	Timp de 12 luni la loc răcoros și ferit de îngheț; a se păstra cutia bine închisă	
Calitate asigurată	Verificări permanente în laboratoarele din Austria și în institutele autorizate din celelalte țări partenere.	
Categoria conform normelor chimice	Nu este necesară menționarea.	
	Norme S	S 2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor
		S 24 : A se evita contactul cu pielea
		S 25: A se evita contactul cu ochii
		S 37: A se purta mănuși de protecție
Prelucrare	1. Stratul suport:	
	Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, permeabil, neted, cu capacitate portanta.	
	Timp uscare tencuiala suport minim 4 săptămâni.	
	Se aplică pe:	
	- tencuieli de var-ciment și de ciment	
	- beton și alte suporturi minerale (strat de proba)	
	- straturi (vechi) de vopsele și tencuieli minerale sau silicatică cu priză bună	
	- tencuieli de ipsos, Gipscarton	
	Se aplică condiționat pe (cu strat de probă):	
	- metal	
	- lemn	
	Nu se aplică pe:	
	- tencuieli proaspete de var	
	- straturi de lac respectiv ulei, vopsele cu clei și materiale sintetice	
	- la renovarea sistemelor termoizolante	

Vopsea Granopor

Baumit GranoporColor

Prelucrare

2. Indicații pentru pregătirea suportului:

- Suprafețele de tencuiala friabila vor fi îndepărtate mecanic sau vor fi fixate (grund de fixare Baumit) - TiefenGrund.
- Petele de decofrol pe beton: se vor folosi jeturi de abur supraîncalzit sau alti agenti de curatat din comert
- Suprafețele murdare sau cu ciuperci se vor îndepărta mecanic, vor fi tratate cu abur supraîncalzit sau cu substante speciale (Baumit SanierLosung)
- Straturile de vopsea minerala, fara priza buna datorita vechimii si a precipitatiilor vor fi îndepărtate mecanic
- Suprafețele deteriorate, respectiv fisurate se vor îmbunătăți cu o masa de spaclu (Baumit StarContact White)

3. Prelucrarea:

Se va amesteca vopseaua Granopor Baumit lent si uniform cu mixerul; a nu se amesteca si alte vopsele!

Suportul preparat corespunzător trebuie să fie maturat (carbonatat) și uscat; apoi se aplică un strat de vopsea Granopor Baumit diluată cu 20% apă.

Pe suporturile puternic absorbante se va aplica înainte un strat de Baumit TiefenGrund. În funcție de starea vremii, oricum la min. 12 ore după aplicarea grundului, se va aplica unul până la două straturi de vopsea Granopor Baumit (cu bidineaua sau cu trafaletul). Între două faze de lucru se va menține un timp de uscare de 6 ore! Pe suporturi slab absorbante (vopsele și tencuieli vechi) este îndeajuns un singur strat de vopsea.

A se lucra uniform și fără întreruperi.

Straturi: 1 strat de vopsea Granopor Baumit (diluată cu 20% apă)
1 - 2 straturi de vopsea Granopor Baumit (se poate dilua cu max. 10 % apă).

4. Indicații:

A nu se aplica în conditii de temperatura sub +5 °C, direct sub razele solare, pe timp de ploaie sau pe vânt puternic. Daca se va lucra în aceste conditii, fatada va trebui protejata corespunzator.

O umiditate crescuta a aerului si temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare) si pot modifica nuanța de culoare.

A se curăța cu apă uneltele imediat după folosirea lor.

Aceeași nuanță de culoare poate fi garantată doar în cadrul aceleiași șarje de vopsea.

Nuanța de culoare este influențată de calitatea stratului suport, de temperatura și de umiditatea aerului. Pentru evitarea abaterilor de nuanță de culoare ar trebui comandată o dată toată cantitatea de vopsea pentru toată lucrarea pentru ca toată această cantitate să fie fabricată în același timp.

Măsuri de precauție:

A se feri ochii si pielea de vopsea. În caz de necesitate, se va clati imediat partea stropita cu multa apa; nu se va astepta uscarea vopselei.